



## MANUAL DE APLICACIÓN RESINA RIVER TABLE I

La resina epoxica es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o “endurecedor”.

Por ello tendrás dos botes el K1 y el K2, ya que la resina epoxica es un producto bicomponente.

Dependiendo de la resina y marca tiene diferentes proporciones, en este caso la resina River Table I es **100/30** es decir por cada 1kg de mezcla 770gr son de K1 y 230gr son de K2.

Debes cuidar bien el colocar correctamente las proporciones, de lo contrario la mezcla no secura completamente.

Tiempo de secado de 2 a 3 días.



[@rideka\\_spain](https://www.instagram.com/rideka_spain)



[@Rideka.Spain](https://www.facebook.com/Rideka.Spain)



[Rideka.spain@gmail.com](mailto:Rideka.spain@gmail.com)



[633480092](https://www.whatsapp.com/633480092)

DALE CLIC Y CONTACTANOS



## Antes de comenzar.

Antes de comenzar a aplicar ten en cuenta lo siguiente:

- Lijar la madera
- Sellar la madera con primer o la misma resina para tapar los poros. Y dejar secar, para esto puedes hacerlo con una brocha aplicando como un barniz muy fino.
- Usar los artículos de protección (Guantes de nitrilo, mascara, gafas )
- Antes de comenzar asegúrate de los pasos a seguir para llevar a cabo tu proyecto (Consulta con tu asesor)
- La temperatura ideal para aplicar epoxi es entre 20 a 25 grados



[@rideka\\_spain](https://www.instagram.com/rideka_spain)



[@Rideka.Spain](https://www.facebook.com/Rideka.Spain)



[Rideka.spain@gmail.com](mailto:Rideka.spain@gmail.com)



[633480092](https://wa.me/633480092)

**DALE CLIC Y CONTACTANOS**





## Ejemplo Mesa de rio

### Ejemplo 1:

- Lijar la madera
- Sellar la madera
- Tener listo el encofrado con su desmoldante.
- Verter la resina
- Sacar las burbujas con un decapador, secador de cabello, soplete o spray anti burbujas
- Deja secar de 48h a 72h
- Lijar y pulir

Ejemplo: Lijas120, 320, 600,1500, 2000,4000 Luego aplicar pulimentos líquidos.

Links de interés:

[https://www.amazon.es/dp/B07ZTRQXB8/ref=cm\\_sw\\_r\\_wa\\_apai\\_HLxIFbC03GC2K](https://www.amazon.es/dp/B07ZTRQXB8/ref=cm_sw_r_wa_apai_HLxIFbC03GC2K)

<https://www.lloes.com/tienda/aceite-cera-original/>

<https://www.youtube.com/watch?v=mSY6EagiPHU>

[https://www.youtube.com/watch?v=aaAv5\\_ZK\\_c&t=411s](https://www.youtube.com/watch?v=aaAv5_ZK_c&t=411s)

<https://www.rideka.com/mesas/como-hacer-una-mesa-de-rio-con-epoxi/>

<https://www.amazon.es/Perfect-Gelcoat-Cutting-Polish->

[abrillantador/dp/B06XSG8K55/ref=sr\\_1\\_4?\\_mk\\_es\\_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchiId=1&keywords=Pasta%2Bde%2Bpulido%2B3M%2BGELCOAT%2BLIGHT&qid=1603106326&sr=8-4&th=1](https://www.amazon.es/Perfect-Gelcoat-Cutting-Polish-abrillantador/dp/B06XSG8K55/ref=sr_1_4?_mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchiId=1&keywords=Pasta%2Bde%2Bpulido%2B3M%2BGELCOAT%2BLIGHT&qid=1603106326&sr=8-4&th=1)



[@rideka\\_spain](https://www.instagram.com/@rideka_spain)



[@Rideka.Spain](https://www.facebook.com/@Rideka.Spain)



[Rideka.spain@gmail.com](mailto:Rideka.spain@gmail.com)



[633480092](https://www.whatsapp.com/633480092)

**DALE CLIC Y CONTACTANOS**

# Cuadro de proporciones

| TOTAL DE MEZCLA | K1   | K2   |
|-----------------|------|------|
| 300GR           | 231  | 69   |
| 500GR           | 385  | 115  |
| 700GR           | 538  | 162  |
| 1000GR          | 769  | 231  |
| 1500GR          | 1154 | 346  |
| 3000GR          | 2308 | 692  |
| 5000GR          | 3846 | 1154 |

Cada proyecto es distinto,  
consulta con tu asesor.



[@rideka\\_spain](https://www.instagram.com/rideka_spain)



[@Rideka.Spain](https://www.facebook.com/Rideka.Spain)



[Rideka.spain@gmail.com](mailto:Rideka.spain@gmail.com)



[633480092](https://wa.me/633480092)

DALE CLIC Y CONTACTANOS